

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION – TECHNISCHE INFORMATION – RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

ciclo FIREBLOCK® EU

Descrizione prodotto: Ciclo di verniciatura ignifugo per il trattamento di supporti in legno e derivati quali pannelli per stands, allestimenti fieristici e scenografici, perline in legno, tavolati, ad uso interno. Il prodotto non deve essere usato in ambiente con elevata umidità e non è idoneo per il trattamento di pavimenti in legno. Il prodotto non può essere utilizzato per la verniciatura di pannelli impiallacciati con colle termoplastiche e di pannelli a struttura cellulare o listellare tipo tamburato con anima in nido di ape (norma CNVVF/UNI 9796).

Caratteristiche tecniche: FIREBLOCK® EU

Colore : trasparente

Essiccazione : 8 - 10 ore a 20°C per mano applicata pari a 150 g/m²

TOP COAT per FIREBLOCK EU

Colore : trasparente

Aspetto : opaco (10 gloss)

Essiccazione a 20°C : al tatto 4 ore - completa 24 ore

Confezioni disponibili : 25 kg. FIREBLOCK EU

10 kg. TOP COAT per FIREBLOCK EU

Consumo: 350 g/m² complessivi per ottenere la classe 1 di reazione al fuoco, da applicare come descritto in seguito e come da certificato del CSE N° RFV/198 del 15/11/2011 e omologa del 27/01/2012.

Condizioni favorevoli per l'applicazione: Temperatura del materiale e ambiente consigliati: 15-30°C

Umidità relativa dell'aria: 60-70%

Umidità del legno: non superiore al 12%

Modalità di preparazione del supporto ligneo: Il prodotto deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, asciutti e sgrassati.

Rimuovere completamente eventuali trattamenti con impregnanti cerosi o con vernici preesistenti mediante sabbatura o carteggiatura delle superfici fino a legno nudo; pulire accuratamente i supporti lignei con un panno imbevuto di diluente nitro seguendo le indicazioni riportate nella voce di capitolato allegata.

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION – TECHNISCHE INFORMATION – RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

ciclo FIREBLOCK® EU

Modalità di applicazione del prodotto: Il ciclo **FIREBLOCK® EU** consiste nell'applicazione di una vernice trasparente monocomponente a base acquosa denominata FIREBLOCK EU e di una vernice monocomponente di finitura a base solvente denominata TOP COAT per FIREBLOCK EU.

Applicare a pennello, rullo o a spruzzo nr. 2 mani da 150 g/m² per mano del prodotto FIREBLOCK EU, intervallando 8 - 10 ore tra una mano e l'altra. Si consiglia di attendere almeno 48 ore, dopo l'essiccazione completa delle due mani precedenti, per effettuare una leggera carteggiatura e la successiva applicazione di una mano di finitura denominata TOP COAT per FIREBLOCK EU in ragione di 50 g/m².

Diluizione: Il fondo FIREBLOCK EU può essere diluito con acqua in ragione del 3% in peso in caso di necessità. La finitura TOP COAT per FIREBLOCK EU può essere diluita con il nostro DILUENTE SINTETICO dal 5% al 10% in peso in caso di necessità.

Nota importante:

Il prodotto è sensibile all'umidità e all'acqua che non deve assolutamente venire a contatto col film della vernice né quando il film è appena applicato né quando è asciutto.

MESCOLARE PRIMA DELL'USO

TEME IL GELO

SCADENZA DEL PRODOTTO: 12 mesi dalla data di produzione se conservato a 20°C.

Su richiesta è disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

Data aggiornamento scheda: Maggio 2017

Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i nostri clienti dall'effettuare collaudo di entrata per conto proprio. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio, particolarmente impiegando materie prime di terzi. I nostri consigli non esentano dall'obbligo di controllare ed eventualmente di risolvere il problema dell'eventuale violazione di brevetti di terzi.